



ELASTOPAINT PLUS

ELASTOPAINT PLUS è una pasta bituminosa impermeabilizzante in emulsione acquosa con sfere di polistirolo e granuli di gomma.



Qualità garantita
UNI EN ISO 9001:2008 e
UNI EN ISO 14001:2004



Polyglass aderisce
al Green Building Council

MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI E SISTEMI ISOLANTI

POLYGLASS® 

 **MAPEI**
GROUP

Aggiunge Valore!

DESCRIZIONE TECNICA

ELASTOPAINT PLUS è una pasta bituminosa tixotropica impermeabilizzante in emulsione acquosa con sfere di polistirolo e granuli di gomma.

DOVE SI APPLICA

ELASTOPAINT PLUS è un sistema particolarmente indicato per l'impermeabilizzazione all'esterno di fondazioni e per l'impermeabilizzazione esterna di vasche, contenitori, pozzi per la protezione delle acque aggressive. ELASTOPAINT PLUS è una emulsione mono-componente contenente sfere di polistirene e granuli di gomma in grado di migliorare la flessibilità, l'adesione, la facilità di applicazione. Ha un ottimo potere impermeabilizzante su superfici in calcestruzzo o irregolari, anche soggette a forti sollecitazioni dinamiche.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Le superfici in calcestruzzo devono essere perfettamente pulite, asciutte, esenti da polvere, oli e parti sfarinanti, eventuali parti in calcestruzzo degradate dovranno essere riparate mediante applicazione di Planitop 400, Mapegrout T40 o Mapegrout Tissotropico della MAPEI SPA.

Smussare gli angoli vivi orizzontali e verticali con idonei mezzi meccanici ed eseguire una guscia di raccordo tra fondazione e muratura di elevazione, tramite apposita malta Planitop 400, Mapegrout T40 o Mapegrout Tissotropico della MAPEI SPA.

Prima della posa del prodotto, trattare le superfici da impermeabilizzare con IDROPRIMER. Applicare a rullo e/o pennello il primer Idroprimer in modo da uniformare il grado di assorbimento del supporto. Una volta essiccato il primer, applicare in maniera uniforme e continuata su tutta la superficie ELASTOPAINT PLUS in due successivi strati (massimo 2 mm per strato), mediante spatola piana o spatola dentata attendendo la completa asciugatura della prima mano.

I tempi di essiccazione variano in funzione delle condizioni atmosferiche. In effetti l'asciugatura dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa; temperature basse ed umidità alta rallentano il tempo di essiccamento. Una volta applicato, ELASTOPAINT PLUS deve essere sempre protetto con strati protettivi drenanti tipo POLYFOND KIT o POLIFOND KIT DRAIN.

Il consumo medio è di 0,65 kg/mq per ogni mm di spessore.

Si raccomanda di non usare ELASTOPAINT PLUS miscelato con solventi o altri additivi, con temperature < 5 °C oppure > 30 °C, in presenza di pioggia, elevata umidità o condensa superficiale, in presenza di acqua in contropinta, su superfici che rimarranno esposte ai raggi UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Pasta densa
COLORE	Nero
PESO SPECIFICO	0,65 kg/l
PH	10
IMMAGAZZINAGGIO	12 mesi
VISCOSITÀ BROOKFIELD	Pa-S 210 (F -rpm5)

DATI APPLICATIVI

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 °C a +30 °C
TEMPO DI ASCIUGAMENTO	circa 2 gg
CONSUMO	2,5 - 3,0 kg/mq
CRACK-BRIDGING (a+4 °C DIN 28052)	≥ 2 mm
RESISTENZA ALLA PIOGGIA	dopo circa 1 giorno

CONFEZIONI, STOCCAGGIO

CONFEZIONI	vasi da 19,5 kg
STOCCAGGIO	Durata del prodotto correttamente chiuso, conservato in luogo asciutto e con temperature comprese tra i 5 °C e i 30 °C al riparo dai raggi solari: 12 mesi

NORME DI SICUREZZA

Vedi scheda di sicurezza

I dati, le notizie e i suggerimenti riportati, rappresentano la migliore esperienza di Polyglass spa. Tuttavia la Polyglass non può assumere alcuna responsabilità per i risultati che possono essere ottenuti con il loro impiego o in violazione di eventuali brevetti o diritti di terzi. Per ogni ulteriore informazione, preghiamo rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYGLASS SPA si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie al continuo perfezionamento del prodotto.



Aggiunge Valore!

POLYGLASS SPA

Sede Legale - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118

www.polyglass.com - info@polyglass.it